



Produktdatenblatt Fritte M 233 864

<u>Segerformel</u>					
Na ₂ O	1,00	Al ₂ O ₃	0,10	SiO ₂	3,50
				B ₂ O ₃	1,50

Chemische Zusammensetzung (typisch)

Na ₂ O	15,60
Al ₂ O ₃	5,10
B ₂ O ₃	26,30
SiO ₂	53,00

Andere Kennwerte

WAK _(20-400°C) :	72,80 x 10 ⁻⁷ K ⁻¹
WAK _(20-200°C) :	93,40 x 10 ⁻⁷ K ⁻¹
DEP:	565,00 °C

Spuren von Pb und Cd können infolge von Verunreinigungen bestimmter Rohstoffe auftreten.

MONDRÉ & MANZ GMBH, STEINACKERSTR. 51, 53840 TROISDORF

Stand 10/06