



Produktdatenblatt Fritte M 70

Segeformel

PbO 1,00

SiO₂ 1,00

Chemische Zusammensetzung (typisch)

PbO 79

SiO₂ 21

Andere Kennwerte

WAK_(20-400°C): 89,10 x 10⁻⁷ K⁻¹

DEP: 448,00 °C

TP: 416,00 °C